

P1 525

• KERAM. DLAŽBA	10
• CEMENTOVÉ LOŽE	16
• BETONOVÁ MAZANINA (POREZ., NEKVALITNÍ) SPODNÍ ČÁST ROZPADLA - KUST DŘEVA, CINEK ATD.	160
• BET. MAZANINA (NEKVAL., POREZNÍ)	65
• H.I. (STRÁVENÁ)	1
• PODKLADNÍ BETON (NEKVAL., ROZPADL SE)	cca 80 (min)
	<hr/> 330

P2 526

• PVC	3
• BET. MAZANINA (POREZNÍ)	20
• ŠKVRBO BETON (NEKVAL., ROZPADL SE)	110
• BETONOVÁ MAZANINA (POREZNÍ, S ČÁSTI ROZPADLA)	cca 100
• PODKLAD. BETON (NEKVAL., S ČÁSTI ROZPADL)	cca 120
	<hr/> cca. 350

P3 527

• PVC	2
• CEMENTOVÁ STĚRKA	12
• BETONOVÁ MAZANINA (POREZNÍ, PRASKLA)	410
	<hr/> 525